

Manuel de Validation**Fascicule V4.04 : Thermique stationnaire des structures volumiques****Document : V4.04.105**

TPLV105 - Thermique non linéaire stationnaire en repère mobile : simulation de l'essai Varestraint

Résumé :

Ce test présente la simulation thermique par éléments finis de l'essai Varestraint. Cet essai de soudabilité est employé pour caractériser la résistance à la fissuration à chaud des matériaux.


Ce test permet de tester un problème thermique non linéaire formulé dans un repère mobile sous condition de stationnarité.

Dans ce test une seule modélisation est effectuée, il s'agit d'une modélisation thermique PLAN associé avec l'opérateur `THER_NON_LINE_MO` permettant de calculer la réponse stationnaire non linéaire avec un chargement mobile.

1 Problème de référence

1.1 Géométrie

La géométrie étudiée est une plaque parallélépipédique de 200 mm de longueur, de 60 mm de largeur et de 7 mm d'épaisseur.



Epaisseur éprouvette	Largeur de l'éprouvette	Longueur de l'éprouvette
7 mm	60 mm	200 mm

1.2 Propriétés du matériau

Le matériau considéré est un acier inoxydable austénitique forgé de type 316L (Z2CND17-12).

Pour la modélisation thermique non linéaire la conductivité thermique et le produit masse volumique capacité calorifique ρc varient en fonction de la température. Leurs valeurs sont données dans le tableau ci-dessous :


Titre : TPLV105 - Thermique non linéaire stationnaire en repère mobile



Date : 11/05/04

Auteur(s) : C. DURAND, F. LEBOUVIER

Clé : V4.04.105-A Page : 3/10

T Température (°C)	λ Conductivité thermique (W/(mm°C))	ρc (J/(mm³°C))	β Enthalpie (J/mm³)
20	14.0 E-3	36.00 E-4	0.0
50	14.4 E-3		
100	15.2 E-3	39.05 E-4	
150	15.8 E-3		
200	16.6 E-3	41.63 E-4	
250	17.3 E-3		
300	17.9 E-3	43.00 E-4	
350	18.6 E-3		
400	19.2 E-3	43.90 E-4	
450	19.9 E-3		
500	20.6 E-3	44.50 E-4	
550	21.2 E-3		
600	21.8 E-3	44.95 E-4	
650	22.4 E-3		
700	23.1 E-3	45.80 E-4	2.979
750	23.7 E-3		
800	24.3 E-3	47.80 E-4	
900	26.0 E-3	49.00 E-4	
1000	27.3 E-3	49.90 E-4	
1200	29.9 E-3	50.40 E-4	
1370	32.2 E-3	50.40 E-4	6.232
1400	48.9 E-3	50.40 E-4	8.184
1450			8.444





1.3 Conditions aux limites

Les paramètres de soudage sont présentés dans le tableau ci-dessous :

I (Intensité)	U (Voltage)	V (Vitesse de défilement de la pièce)	Diamètre d'électrode
200A	13V	14 cm/min	3 mm

La surface supérieure de la plaque est soumise à l'action d'une torche. Cette torche est placée au centre de la plaque, à 15 mm du bord, et se déplace parallèlement à sa longueur à vitesse constante (14cm/min) jusqu'à 85.5mm du bord correspondant à la position d'extinction de la torche.

1.4 Conditions initiales

Aucune.

2 Solution de référence

2.1 Méthode de calcul

La méthode de calcul de la densité de flux constant à imposer, les conditions aux limites imposées, ainsi que les résultats d'essai sont présentés dans [bib1].

2.2 Grandeurs et résultats de référence


Températures sur la face supérieure et inférieure de la plaque proche de la torche

2.3 Références bibliographiques


[1] D. BUI : "Simulations thermiques par éléments finis de l'essai Varestraint", Note HI74/97/09

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation



Zone centrale du maillage



Le centre de la torche est placé a x=86. mm du bord gauche.

Conditions aux limites :


- Côté DC1: condition adiabatique (flux=0)
- Côté DC2: température imposée 20°C
- Surface supérieure LSUP : cette partie est composée des côtés AB et IJ
 - Flux non linéaire imposé QINOX (voir tableau et figure ci-dessous)
 - Echange convectif : $h = 15 \times 10^{-6} \text{ W}/(\text{mm}^2 \cdot ^\circ\text{C})$, $T_{\text{ext}} = 20^\circ\text{C}$.
- Surface inférieure : LINF
 - Flux non linéaire imposé QINOX (voir tableau et figure ci-dessous)
 - Echange convectif : $h = 15 \times 10^{-6} \text{ W}/(\text{mm}^2 \cdot ^\circ\text{C})$, $T_{\text{ext}} = 20^\circ\text{C}$.
- Vitesse de défilement de la pièce $V = -2.33 \text{ mm/s}$

Chargement : Densité de flux apporté par la torche

- Densité de flux imposé $Q = 19.62 \text{ W/mm}^2$ sur le coté LZA (B→I)

Température (°C)	QINOX Flux non linéaire (W / mm^2)
20	0.00E+00
100	-1.76E-03
200	-5.04E-03
300	-9.80E-03
400	-1.63E-02
500	-2.59E-02
600	-3.89E-02
700	-5.64E-02

Température (°C)	QINOX Flux non linéaire (W / mm^2)
800	-7.96E-02
900	-1.08E-01
1000	-1.46E-01
1100	-1.92E-01
1200	-2.48E-01
1300	-3.17E-01
1400	-3.99E-01
1500	-4.97E-01



3.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de mailles : 144 (QUAD8)
Nombre de nœuds : 565

3.3 Fonctionnalités testées

Commandes			
DEFI_MATERIAU	THER_NL	LAMBDA BETA	
AFFE_MODELE	AFFE	PHENOMENE MODELISATION	'THERMIQUE' 'PLAN'
AFFE_CHAR_THER_F	TEMP_IMPO	GROUP_NO TEMP	
	FLUX_NL	GROUP_MA FLUN	
	ECHANGE	GROUP_MA COEF_H TEMP_EXT	
	FLUX_REP	GROUP_MA FLUN	
	CONVECTION	VITESSE	
	CONVERGENCE	CRIT_TEMP_RELA CRIT_ENTH_RELA ITER_GLOB_MAXI	
THER_NON_LINE_MO	TEMP_INIT MODELE CHAM_MATER EXCIT	CHARGE	


3.4 Grandeurs testées et résultats

Identification	Grandeur	Référence (°C)	Aster (°C)	% Différence
N1 (X=82, Y=0)	TEMP	1755.0	1756.11	0.063
N2 (X=83, Y=0)	TEMP	1920.0	1919.29	0.037
N3 (X=84, Y=0)	TEMP	1910.0	1908.63	0.072
N7 (X=88, Y=0)	TEMP	1494.0	1493.46	0.036
N8 (X=89, Y=0)	TEMP	1300.0	1297.51	0.191
N173 (X=46.93, Y=0)	TEMP	1160.0	1155.76	0.365
N174 (X=57.36, Y=0)	TEMP	1215.0	1213.32	0.139
N175 (X=67.79, Y=0)	TEMP	1295.0	1291.86	0.243
N478 (X=10.43, Y=-7)	TEMP	1007.0	1001.09	0.587
N522 (X=52.14, Y=-7)	TEMP	989.0	982.39	0.668
N559 (X=0, Y=-7)	TEMP	980.0	973.92	0.621

3.5 Remarques

Dans le tableau ci-dessous nous présentons la position des nœuds dans le repère (xy) de la torche.

Nœuds situés sous la torche (Zone 1)	Nœuds situés à gauche de la torche (Zone 2)	Nœuds situés à gauche de la torche et en dessous de la plaque (Zone 3)
N1 : x=-4 mm, y=0	N173 : x = -39.0 mm, y=0	N478 : x = -86.0 mm
N2 : x=-3 mm, y=0	N174 : x = -28.6 mm, y=0	N522 : x = -81.0 mm
N3 : x=-2 mm, y=0	N175 : x = -18.2 mm, y=0	N559 : x = -18.2 mm
N7 : x= 2 mm, y=0		
N8 : x= 3 mm, y=0		



Page laissée intentionnellement blanche.